

# ANALYSERING AF TRÆPILLER

Vejer & Måler i Kolding ApS  
Sdr. Havnegade 5  
DK-6000 Kolding

Tlf. +45 75 52 04 58  
Fax. + 45 75 52 58 94  
[WWW.vejer-kolding.dk](http://WWW.vejer-kolding.dk)  
Mail: [vejerkolding@mail.dk](mailto:vejerkolding@mail.dk)

## Råprøve modtages fra Akkrediteret Vejer & Måler



Identifikation af prøve fsva.  
Skibsnavn/Dato/Tid/Prøve nr. / Vareart

 VEJER OG MÅLER I AALBORG  
GASVÆRKSVEJ 43 · 9000 AALBORG  
TELEFON 98 16 18 88 · TELEFAX 98 13 66 56

  
DANAK  
Reg.nr. 9013

MV "SANDRA"

Port: Aalborg, Denmark  
Commodity: Wood Pellets, 8 mm, supreme  
Date: 30.09.09  
Time: 06.42  
Vehicle registration no.: TR97508  
Sample no.: 21

## Råprøven vejes



Vægt indskrives i kolonne C.

**Der gøres klar til sortering af råprøven**











## Vandprocenten aflæsses

Vandprocent skrives i Kolonne N.















Date 28-30.09.09 Vessel: "TBN"

Unloading port: "TBN"

Quality/Size: 8 mm

Date	kl	Sample gram	Fines After 8,7 mm sieve			Fines After 3,15 mm sieve			Analyse according to ASAE S289					SMBLLO
			After gram	sample >6,7 mm	Fines %	After gram	sample >3,15 mm	Fines %	Weight before gram	after gram	8,7 mm Fines total gram	Wood pellets %	Moisture %	
30.09.09	06.42	2327,6	2012,6	316,2	13,5	2103,3	224,9	9,6	509,2	490,8	18,3	96,4	6,21	90,7
<b>Average:</b>		<b>2327,6</b>	<b>2012,6</b>	<b>316,2</b>	<b>13,5</b>	<b>2103,3</b>	<b>224,9</b>	<b>9,6</b>	<b>509,2</b>	<b>490,9</b>	<b>18,3</b>	<b>96,4</b>	<b>6,2</b>	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O

